Cecil PROFESSIONNEL

OX45

LASURE PROCONFORT HAUTE DURABILITE

Garantie 6 ans*

FINITION HAUTE RESISTANCE / CONFORT D'UTILISATION

- ***Lasure de finition recommandée pour bois fortement exposés, haute protection anti-U.V.***
- ***Formule Ultragliss' sans odeur** : ne goutte pas, ne tire pas, ne corde pas.*
- ***Séchage rapide :** permet d'appliquer 2 couches dans la journée.*

CARACTÉRISTIQUES

Classification : AFNOR NFT 36005 : Famille 7 - Classe B2
Satisfait la norme NFT 34202

Aspect du film : satiné

Forme : onctueux

Densité : 1,03 +/- 0,02

Extrait Sec : 32% +/-2%
selon les teintes

Résine : acrylique autoréticulable

Pigments : oxydes de fer transparents résistants aux U.V.

Teintes : tons bois + incolore spécial extérieur + couleurs (Toutes les teintes sont miscibles entre elles)

Matières actives :
I.P.B.C. : 0.031%m/m - 0.32 g/l
Propiconazole : 0.064%m/m - 0.66 g/l

Utilisation : Intérieur / Extérieur

Point éclair : néant

Conditionnements : 1L - 3L- 10L

Stockage :
- conditions : 5°C < T° < 40°C
- conserver dans son emballage hermétique d'origine

Craint le gel

Respecte l'environnement SANS ODEUR

Une formulation innovante, issue de notre R&D, qui allie haute technicité, confort d'utilisation et respect de l'environnement.

Un produit qui vous respecte et préserve votre cadre de vie.

UTILISATION

- Lasure professionnelle de finition pour la décoration & la protection de tous bois de bardage, chalets, portes, volets, fenêtres, charpentes, barrières, mobiliers de jardin…
- Il est recommandé d'appliquer au préalable un traitement insecticide/ fongicide phase aqueuse qui améliorera la durabilité de la lasure.
- Sur bois difficiles, appliquer les primaires de préparation CECIL soit l'AX ISOL pour les essences de bois exotiques (Iroko, moabi...), ou l'AX TANIC sur les essences de bois tanniques (chêne, châtaignier, limba fraké …).

PROPRIÉTÉS

Constituée de résines nouvelle génération imperméables très résistantes et renforcée en agents anti U.V., la lasure OX 45 forme un film protecteur qui épouse les variations dimensionnelles du bois sans craqueler.

Coloration : laisse apparent le veinage du bois tout en le colorant.

Fongicide : évite le développement des champignons de bleuissement et moisissures en surface des bois sains.

Hydrofuge : imperméabilise le bois tout en le laissant respirer.

Anti UV : protège durablement contre le grisaillement aux rayonnements solaires.

Microporeux : ne s'écaille pas, ne cloque pas, s'entretient par réapplication après simple brossage.

MODALITÉS D'APPLICATION

Selon les conditions et prescriptions définies par le DTU 59.1

SUPPORTS ET CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES :
Ne pas appliquer :
- par temps de pluie, brouillard, neige.
- en dessous d'une température de 5° C.
- au dessus de 35° C.

Les bois doivent être propres, dépoussiérés, secs (humidité < 20 %) et dégraissés (bois exotiques gras).

PRODUIT :
- Prêt à l'emploi sans dilution.
- Remuer avant emploi (l'aspect laiteux disparaît).
- Appliquer en couches fines sur bois secs, propres et dépoussiérés.
- Sur bois neufs : appliquer une 1ère couche de lasure d'imprégnation OX 15, ou l'OX 45 diluée avec 10% d'eau, puis 2 couches d'OX 45.
- Entretien courant : 1 couche après égrenage des lasures anciennes.

MATÉRIEL : Pinceau, brosse ou pistolet

SÉCHAGE (T° : 20°C - HR : 65%) :
- Hors poussière : 30 minutes
- Manipulable : 1 heures
- Entre couches : 2 heures

RENDEMENT PAR COUCHE :
16 à 20 m²/L variable selon la nature du bois

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :
Eau immédiatement après usage.

RECOMMANDATIONS

- S 2 : Conserver hors de la portée des enfants.
- S 29/56 : Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.
- S 46 : En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com.

*Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. / * Concerne les bois sains, propres, secs et non gras (à l'exeption des essences de bois durs et difficiles : chêne, red cédar, bois exotiques…). Application trois couches conformément au mode d'emploi défini selon les conditions et prescriptions déterminées par le DTU 59.1. La garantie est limitée au remboursement du produit.*

Séchage en 30 minutes
Formulation incolore dopée anti-U.V. pour une tenue extérieure de 2 à 3 ans

Rév. 01 - 10/05

SYSTÈMES D'APPLICATION

LES MEILLEURS SYSTÈMES POUR LES PLUS HAUTES PERFORMANCES
INTERIEUR 2 COUCHES / EXTERIEUR 3 COUCHES

REMARQUE : L'APPLICATION AU PRÉALABLE D'UN PRODUIT DE TRAITEMENT DES BOIS AMÉLIORE NETTEMENT LA DURABILITÉ DES LASURES DANS LE TEMPS.

BOIS NEUFS ET ENTRETIENS

Sur bois neufs et sains :
appliquer un traitement préventif, fongicide, insecticide.

SYSTÈME DE LASURES CECIL	BOIS NEUFS	ENTRETIEN COURANT	FRÉQUENCE D'ENTRETIEN
AX10 ***Système haute pénétration*** *Spécial bois neufs et bois durs*	*2/3 couches*	*1 couche*	*2/3 ans*
OX 15 ***Système ProConfort haute Imprégnation*** *Spécial bois neufs et bois durs Sans odeur Séchage rapide*	*2/3 couches*	*1 couche*	*2/3 ans*
AX20 ***Système sans coulure*** *Spécial entretien*	*1 couche AX 10 2 couches AX 20*	*1 couche*	*4/5 ans*
AX30 ***Système longue durée*** *Spécial expositions sévères*	*1 couche AX 10 2 couches AX 30*	*1 couche*	*5/6 ans*
AX30 INCOLORE ***Système incolore longue durée*** *Incolore spécial extérieur*	*2 à 3 couches AX 30 incolore spécial extérieur*	*1 couche*	*2/3 ans*
OX 45 ***Système ProConfort haute durabilité*** *Spécial longue durée sans odeur Séchage rapide*	*1 couche OX 15 2 couches OX 45*	*1 couche*	*5/6 ans*
OX 45 INCOLORE ***Système incolore ProConfort haute durabilité*** *Incolore spécial extérieur sans odeur Séchage rapide*	*2 à 3 couches OX 45 incolore spécial extérieur*	*1 couche*	*2/3 ans*

BOIS À RÉNOVER

Sur bois anciens lasurés :
appliquer si les bois sont attaqués, un traitement curatif par injection et badigeonnage en extérieur.

Sur bois à renover : remplacer les bois abîmés. Décaper si besoin les anciens vernis ou peintures avec AX DKP ou AX PRODKP. Eclaircir les bois grisaillés avec EXT'NET, puis appliquer un traitement curatif si besoin.

		1ère COUCHE	2 et 3ème COUCHES
Eclaircir les bois lasurés foncés	*Expositions "normales"*	*AX Eclair*	*AX20*
	Expositions "sévères"	*AX Eclair*	*AX30*

Rév. 01 - 10/05

Cecil PROFESSIONNEL